

成形材料試験成績表

令和8年 8月度



株式会社 未来樹脂



〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-38-4

三鷹産業プラザ5F

TEL:0422-70-4201 FAX:0422-43-1021

成形材料名:ポリエチレン

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度	JIS K 7112	kg/m ³	942 以上	962
マルチフローレート	JIS K 7210	g/10min	1.5 以上 6.0 未満	5.5
引張降伏強さ	JIS K 7161	MPa	19.61 以上	27.79
デュロメータD硬さ	JIS K 7215	H _D D	60 以上	64
ビッカト軟化点	JIS K 7206	°C	105 以上	127

[備考] 本表は、材料メーカー報告および社内測定結果によるもので、当社製品の成形材料です。

K形スピーサ 試験成績書





令和 8年 8月度



株式会社 未来樹塾

〒181-0013 東京都三鷹市下連雀 3-38-4
三鷹産業プラザ5F

TEL:0422-70-4201 FAX:0422-43-1021



種類	項目	K1			K2			K3			K4			全長		
		寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
旧K30-3-3	良	20.0	1.0	19.1	11.0	0.5	11.1	18.0	0.5	17.7	20.0	1.0	20.6	29.0	1.0	28.8
K30-3-3	良	30.0	1.0	29.8	11.0	0.5	11.2	18.0	0.5	17.9	20.0	1.0	20.6	29.0	1.0	29.1
旧K35-3-3	良	20.0	1.0	19.3	11.0	0.5	10.8	22.0	1.0	21.9	20.0	1.0	20.7	33.0	1.0	32.7
K35-3-3	良	30.0	1.0	29.7	11.0	0.5	11.0	22.0	1.0	22.0	20.0	1.0	20.6	33.0	1.0	33.0
旧K40-3-3	良	20.0	1.0	20.0	11.0	0.5	11.4	27.0	1.0	27.0	20.0	1.0	20.5	38.0	1.0	38.4
K40-3-3	良	30.0	1.0	30.1	11.0	0.5	11.5	27.0	1.0	27.1	20.0	1.0	20.7	38.0	1.0	38.6
K40-5-4	良	30.0	1.0	29.5	15.0	0.5	15.0	23.0	1.0	22.8	19.0	0.5	19.2	38.0	1.0	37.8
旧K45-3-3	良	20.0	1.0	20.0	11.0	0.5	11.3	32.0	1.0	32.2	20.0	1.0	20.6	43.0	2.0	43.5
K45-3-3	良	30.0	1.0	30.0	11.0	0.5	11.2	32.0	1.0	32.2	20.0	1.0	20.5	43.0	2.0	43.4
K45-5-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.2	28.0	1.0	28.1	19.0	0.5	19.4	43.0	2.0	43.3
K45-6-4	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.2	29.0	1.0	29.1	20.0	1.0	20.1	44.0	2.0	44.3
旧K50-4-4	良	20.0	1.0	19.9	15.0	0.5	15.5	33.0	1.0	32.3	20.0	1.0	20.3	48.0	2.0	47.8
K50-4-4	良	30.0	1.0	29.7	15.0	0.5	15.5	33.0	1.0	32.4	20.0	1.0	20.5	48.0	2.0	47.9
K50-5-4	良	30.0	1.0	30.2	15.0	0.5	15.1	33.0	1.0	32.9	19.0	0.5	19.0	48.0	2.0	48.0
K50-6-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.4	33.0	1.0	33.1	20.0	1.0	20.1	48.0	2.0	48.5
K50-6-6S	良	16.0	0.5	15.6	12.0	0.5	11.8	35.0	1.0	36.0	17.0	0.5	16.7	47.0	2.0	47.8
旧K55-5-4	良	20.0	1.0	19.1	15.0	0.5	14.7	37.0	1.0	37.2	20.0	1.0	20.6	52.0	2.0	51.9
K55-5-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	14.7	37.0	1.0	37.4	20.0	1.0	20.4	52.0	2.0	52.1
K55-6-4	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	14.9	38.0	1.0	38.1	20.0	1.0	20.0	53.0	2.0	53.0
K60-6-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.3	43.0	2.0	43.4	20.0	1.0	20.0	58.0	2.0	58.7
K60-6-6JR	良	30.0	1.0	29.3	17.0	0.5	16.8	41.0	2.0	40.7	29.0	1.0	28.4	58.0	2.0	57.5
K60-6-6S	良	17.0	0.5	17.2	11.0	0.5	11.4	45.0	2.0	43.9	17.0	0.5	16.5	56.0	2.0	55.3
K65-6-4	良	30.0	1.0	29.8	15.0	0.5	15.2	48.0	2.0	48.1	20.0	1.0	20.3	63.0	2.5	63.3
K70-6-6	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.0	53.0	2.0	54.0	20.0	1.0	20.2	68.0	2.5	69.0
K70-6-6P	良	25.0	1.0	24.7	16.0	0.5	16.4	51.0	2.0	50.9	27.0	1.0	26.4	67.0	2.5	67.3
K70-10-10	良	18.0	0.5	18.0	9.0	0.5	9.3	58.0	2.0	57.5	22.0	1.0	22.1	67.0	2.5	66.8
K74-6-6L	良	30.0	1.0	31.0	6.0	0.5	6.4	59.0	2.0	59.3	20.0	1.0	19.7	65.0	2.5	65.7
K80-4-4L	良	30.0	1.0	29.9	6.0	0.5	6.4	57.0	2.0	57.5	22.0	1.0	21.9	63.0	2.5	63.9
K80-6-6	良	30.0	1.0	29.0	15.0	0.5	15.1	63.0	2.5	64.2	20.0	1.0	19.7	78.0	2.5	79.3
K80-6-6L	良	30.0	1.0	30.8	6.0	0.5	6.5	65.0	2.5	66.2	20.0	1.0	19.7	71.0	2.5	72.7
旧K80-10-6	良	20.0	1.0	20.3	8.0	0.5	8.3	69.0	2.5	68.7	10.0	0.5	9.5	77.0	2.5	77.0

種類	項目 外観形状	K1			K2			K3			K4			全長		
		寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
K80-10-6	良	30.0	1.0	30.5	16.0	0.5	15.7	62.0	2.5	62.5	30.0	1.0	30.1	78.0	2.5	78.2
K80-10-10	良	18.0	0.5	18.2	9.0	0.5	9.1	68.0	2.5	67.8	22.0	1.0	22.2	77.0	2.5	76.9
K85-4-4L	良	30.0	1.0	30.1	6.0	0.5	6.4	64.0	2.5	63.6	22.0	1.0	21.8	70.0	2.5	70.0
旧K85-10-6	良	20.0	1.0	20.0	10.0	0.5	10.2	73.0	2.5	72.6	10.0	0.5	9.5	83.0	2.5	82.8
K85-10-6	良	30.0	1.0	30.0	16.0	0.5	15.6	67.0	2.5	67.5	30.0	1.0	30.1	83.0	2.5	83.1
K90-4-4L	良	30.0	1.0	30.0	6.0	0.5	6.5	69.0	2.5	68.6	22.0	1.0	21.9	75.0	2.5	75.1
K90-4-4S	良	30.0	1.0	29.6	33.0	1.0	32.7	55.0	2.0	55.2	27.0	1.0	26.7	88.0	2.5	87.9
K90-6-4	良	30.0	1.0	30.4	15.0	0.5	14.5	70.0	2.5	70.6	23.0	1.0	22.9	85.0	2.5	85.1
K90-10-6H	良	30.0	1.0	30.6	16.0	0.5	15.6	69.0	2.5	69.6	30.0	1.0	30.1	85.0	2.5	85.2
K90-10-6	良	20.0	1.0	19.2	15.0	0.5	15.5	70.0	2.5	70.6	23.0	1.0	23.5	85.0	2.5	86.1
K90-10-6L	良	30.0	1.0	29.2	15.0	0.5	15.5	70.0	2.5	70.6	23.0	1.0	23.3	85.0	2.5	86.1
K95-4-4S	良	30.0	1.0	29.6	33.0	1.0	32.4	60.0	2.5	60.5	27.0	1.0	26.6	93.0	3.0	92.9
K95-6-6L	良	30.0	1.0	31.0	6.0	0.5	6.4	75.0	2.5	75.7	20.0	1.0	19.6	81.0	2.5	82.1
K95-6-6S	良	30.0	1.0	29.8	17.0	0.5	16.9	76.0	2.5	75.5	29.0	1.0	28.4	93.0	3.0	92.4
K95-10-6	良	30.0	1.0	29.9	20.0	1.0	19.6	70.0	2.5	70.3	23.0	1.0	22.3	90.0	3.0	89.9
K95-10-6H	良	30.0	1.0	30.9	16.0	0.5	15.6	74.0	2.5	75.8	30.0	1.0	29.9	90.0	3.0	91.4
K95-10-10	良	30.0	1.0	30.2	20.0	1.0	19.4	70.0	2.5	69.6	25.0	1.0	24.2	90.0	3.0	89.0
K95-13-6	良	22.0	1.0	21.8	20.0	1.0	20.2	70.0	2.5	70.5	23.0	1.0	23.1	90.0	3.0	90.7
K95-13-6L	良	30.0	1.0	29.8	20.0	1.0	20.1	70.0	2.5	70.7	23.0	1.0	23.5	90.0	3.0	90.8
K95-13-13	良	30.0	1.0	30.3	18.0	0.5	18.5	72.0	2.5	70.8	23.0	1.0	23.3	90.0	3.0	89.3
K100-10-6H	良	30.0	1.0	30.5	16.0	0.5	15.6	79.0	2.5	79.2	30.0	1.0	30.3	95.0	3.0	94.8
K100-10-6P	良	25.0	1.0	25.1	15.0	0.5	15.5	81.0	2.5	80.3	25.0	1.0	24.4	96.0	3.0	95.8
K100-10-10	良	30.0	1.0	29.9	19.0	0.5	18.5	76.0	2.5	76.4	24.0	1.0	23.7	95.0	3.0	94.9
K100-13-10	良	22.5	1.0	22.4	15.0	0.5	14.5	75.0	2.5	76.7	41.5	2.0	41.5	90.0	3.0	91.2
K100-13-13	良	22.0	1.0	21.8	15.0	0.5	15.5	80.0	2.5	79.6	23.0	1.0	22.5	95.0	3.0	95.1
K105-6-6H	良	25.0	1.0	24.7	17.0	0.5	16.5	83.0	2.5	83.0	26.0	1.0	26.2	100.0	3.0	99.5
K110-4-4S	良	30.0	1.0	29.6	43.0	2.0	42.9	65.0	2.5	65.0	27.0	1.0	26.9	108.0	3.0	107.9
K110-6-6H	良	25.0	1.0	24.7	17.0	0.5	16.6	88.0	2.5	87.6	27.0	1.0	26.3	105.0	3.0	104.2
K110-10-6	良	30.0	1.0	29.7	20.0	1.0	20.1	85.0	2.5	85.1	23.0	1.0	22.6	105.0	3.0	105.2
K110-10-6H	良	30.0	1.0	30.4	16.0	0.5	15.7	89.0	2.5	89.3	30.0	1.0	30.3	105.0	3.0	105.0
K110-10-10	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	20.0	82.0	2.5	81.9	24.0	1.0	24.2	102.0	3.0	101.9
K110-13-6	良	22.0	1.0	21.8	20.0	1.0	20.3	85.0	2.5	84.4	23.0	1.0	23.0	105.0	3.0	104.7
K110-13-6L	良	30.0	1.0	30.1	20.0	1.0	19.9	85.0	2.5	85.1	23.0	1.0	23.2	105.0	3.0	105.0
K110-13-13	良	30.0	1.0	30.4	20.0	1.0	19.8	84.0	2.5	83.8	23.0	1.0	23.2	104.0	3.0	103.6
K115-6-6H	良	25.0	1.0	24.7	17.0	0.5	16.6	93.0	3.0	93.3	27.0	1.0	26.3	110.0	3.0	109.9
K120-6-6H	良	25.0	1.0	24.7	17.0	0.5	16.5	98.0	3.0	97.6	27.0	1.0	26.2	115.0	3.0	114.1
K120-10-6H	良	30.0	1.0	30.6	16.0	0.5	15.7	99.0	3.0	99.4	30.0	1.0	30.0	115.0	3.0	115.1
K120-10-10	良	30.0	1.0	29.9	20.0	1.0	19.7	95.0	3.0	94.8	24.0	1.0	24.2	115.0	3.0	114.5
K120-13-10	良	22.5	1.0	22.3	15.0	0.5	14.6	95.0	3.0	96.5	41.5	2.0	41.5	110.0	3.0	111.1
K120-13-13	良	30.0	1.0	30.2	20.0	1.0	19.8	95.0	3.0	95.3	23.0	1.0	23.4	115.0	3.0	115.1
K125-4-4S	良	30.0	1.0	29.4	48.0	2.0	47.1	75.0	2.5	74.0	27.0	1.0	26.6	123.0	3.0	121.1
K125-10-6	良	30.0	1.0	29.8	20.0	1.0	19.9	100.0	3.0	100.2	23.0	1.0	22.5	120.0	3.0	120.1
K125-13-6	良	22.0	1.0	22.0	20.0	1.0	20.2	100.0	3.0	99.9	23.0	1.0	22.9	120.0	3.0	120.1
K125-13-6L	良	30.0	1.0	29.7	20.0	1.0	20.4	100.0	3.0	99.2	23.0	1.0	23.3	120.0	3.0	119.6
K130-10-10	良	30.0	1.0	30.4	20.0	1.0	19.7	105.0	3.0	105.9	25.0	1.0	24.8	125.0	3.0	125.6
K130-13-10	良	22.5	1.0	22.5	15.0	0.5	14.9	105.0	3.0	106.8	41.5	2.0	41.5	120.0	3.0	121.7
K130-13-13	良	30.0	1.0	30.1	20.0	1.0	20.1	105.0	3.0	105.1	23.0	1.0	23.3	125.0	3.0	125.2
K135-10-6H	良	30.0	1.0	30.1	16.0	0.5	15.6	114.0	3.0	113.4	30.0	1.0	29.6	130.0	3.0	129.0
K145-10-6H	良	30.0	1.0	29.6	16.0	0.5	15.7	124.0	3.0	123.1	30.0	1.0	29.6	140.0	3.0	138.8
K150-10-10	良	30.0	1.0	30.7	20.0	1.0	19.8	125.0	3.0	124.8	25.0	1.0	24.2	145.0	3.0	144.6
K150-13-10	良	22.5	1.0	23.0	15.0	0.5	14.7	125.0	3.0	126.8	41.5	2.0	41.5	140.0	3.0	141.5
K150-13-13	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	19.8	125.0	3.0	124.1	23.0	1.0	23.0	145.0	3.0	143.9