

成形材料試験成績表

令和8年 9月度



株式会社 未来樹脂



〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-38-4

三鷹産業プラザ5F

TEL:0422-70-4201 FAX:0422-43-1021

成形材料名:ポリエチレン

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度	JIS K 7112	kg/m ³	942 以上	960
マルチフローレート	JIS K 7210	g/10min	1.5 以上 6.0 未満	5.2
引張降伏強さ	JIS K 7161	MPa	19.61 以上	27.80
デュロメータD硬さ	JIS K 7215	H _D D	60 以上	64
ビッカト軟化点	JIS K 7206	°C	105 以上	127

[備考] 本表は、材料メーカー報告および社内測定結果によるもので、当社製品の成形材料です。

鉄筋コンクリート製品用プラスチックスペーサ(B形スペーサ)試験成績表

令和 8年 9月 度




株式会社 未来樹脂




〒181-0013 東京都三鷹市下連雀 3-38-4
三鷹産業プラザ5F

TEL:0422-70-4201 FAX:0422-43-1021



形状A



形状B

項目 種類	外 観 形 状	形 状	寸 法 規 格 値 及 び 許 容 差 (mm)											
			(厚さ) T 1				(厚さ) T 2				(巾) W			
			規格値	許容差	測定値		規格値	許容差	測定値		規格値	許容差	測定値	
					最大	最小			最大	最小			最大	最小
			mm	±	mm	mm	mm	±	mm	mm	mm	±	mm	mm
B20-3	良	A	10.0	0.5	9.9	9.8	6.0	0.5	5.9	5.7	20.0	1.0	19.9	19.8
B25-3	良	A	10.0	0.5	10.1	9.7	6.0	0.5	6.1	5.9	20.0	1.0	20.3	20.1
B31-4	良	A	10.0	0.5	9.8	9.5	6.0	0.5	5.6	5.5	30.0	1.0	29.8	29.4
B31-5	良	A	10.5	0.5	10.5	10.4	6.0	0.5	6.1	5.8	43.0	1.0	42.4	42.2
B35-4	良	A	10.0	0.5	10.2	9.7	6.0	0.5	5.8	5.7	29.0	1.0	28.9	28.4
B35-5	良	A	11.0	0.5	11.1	10.9	6.0	0.5	6.0	5.8	43.0	1.0	42.5	42.1
B40-5	良	A	12.0	0.5	11.9	11.6	6.0	0.5	6.0	5.9	46.0	1.0	46.8	46.5
B45-5	良	A	11.0	0.5	10.7	10.6	6.0	0.5	5.9	5.6	43.0	1.0	42.7	42.6
B70-6	良	B	15.5	0.5	15.5	15.3	10.0	0.5	10.1	9.7	45.0	1.0	44.6	44.5
B80-6	良	B	15.5	0.5	15.4	15.2	10.0	0.5	10.2	10.0	45.0	1.0	44.7	44.6