

成形材料試験成績表

令和8年 9月度



株式会社 未来樹脂



〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-38-4

三鷹産業プラザ5F

TEL:0422-70-4201 FAX:0422-43-1021

成形材料名:ポリエチレン

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度	JIS K 7112	kg/m ³	942 以上	960
マルチフローレート	JIS K 7210	g/10min	1.5 以上 6.0 未満	5.2
引張降伏強さ	JIS K 7161	MPa	19.61 以上	27.80
デュロメータD硬さ	JIS K 7215	H _D D	60 以上	64
ビッカト軟化点	JIS K 7206	°C	105 以上	127

[備考] 本表は、材料メーカー報告および社内測定結果によるもので、当社製品の成形材料です。

K形スピーサ 試験成績書





令和 8年 9月度



株式会社 未来樹塾

〒181-0013 東京都三鷹市下連雀 3-38-4
三鷹産業プラザ5F

TEL:0422-70-4201 FAX:0422-43-1021



種類	項目	K1			K2			K3			K4			全長		
		寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
旧K30-3-3	良	20.0	1.0	19.4	11.0	0.5	11.0	18.0	0.5	17.8	20.0	1.0	20.7	29.0	1.0	28.8
K30-3-3	良	30.0	1.0	30.0	11.0	0.5	11.3	18.0	0.5	17.9	20.0	1.0	20.8	29.0	1.0	29.2
旧K35-3-3	良	20.0	1.0	19.1	11.0	0.5	11.2	22.0	1.0	21.9	20.0	1.0	20.5	33.0	1.0	33.1
K35-3-3	良	30.0	1.0	29.8	11.0	0.5	11.2	22.0	1.0	21.7	20.0	1.0	20.9	33.0	1.0	32.9
旧K40-3-3	良	20.0	1.0	19.9	11.0	0.5	11.1	27.0	1.0	27.0	20.0	1.0	20.6	38.0	1.0	38.1
K40-3-3	良	30.0	1.0	30.1	11.0	0.5	11.3	27.0	1.0	27.0	20.0	1.0	20.5	38.0	1.0	38.3
K40-5-4	良	30.0	1.0	29.7	15.0	0.5	15.0	23.0	1.0	22.9	19.0	0.5	19.3	38.0	1.0	37.9
旧K45-3-3	良	20.0	1.0	20.0	11.0	0.5	11.3	32.0	1.0	32.3	20.0	1.0	20.5	43.0	2.0	43.6
K45-3-3	良	30.0	1.0	30.0	11.0	0.5	11.3	32.0	1.0	32.1	20.0	1.0	20.6	43.0	2.0	43.4
K45-5-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.3	28.0	1.0	28.2	19.0	0.5	19.4	43.0	2.0	43.5
K45-6-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.0	29.0	1.0	29.2	20.0	1.0	20.1	44.0	2.0	44.2
旧K50-4-4	良	20.0	1.0	19.7	15.0	0.5	15.5	33.0	1.0	32.4	20.0	1.0	20.1	48.0	2.0	47.9
K50-4-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.5	33.0	1.0	32.3	20.0	1.0	20.5	48.0	2.0	47.8
K50-5-4	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.2	33.0	1.0	32.7	19.0	0.5	19.0	48.0	2.0	47.9
K50-6-4	良	30.0	1.0	30.1	15.0	0.5	15.0	33.0	1.0	33.2	20.0	1.0	20.3	48.0	2.0	48.2
K50-6-6S	良	16.0	0.5	15.5	12.0	0.5	12.0	35.0	1.0	35.9	17.0	0.5	16.7	47.0	2.0	47.9
旧K55-5-4	良	20.0	1.0	19.0	15.0	0.5	15.0	37.0	1.0	37.5	20.0	1.0	20.6	52.0	2.0	52.5
K55-5-4	良	30.0	1.0	29.7	15.0	0.5	15.2	37.0	1.0	36.9	20.0	1.0	20.8	52.0	2.0	52.1
K55-6-4	良	30.0	1.0	29.7	15.0	0.5	15.0	38.0	1.0	38.1	20.0	1.0	20.1	53.0	2.0	53.1
K60-6-4	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.5	43.0	2.0	43.1	20.0	1.0	20.1	58.0	2.0	58.6
K60-6-6JR	良	30.0	1.0	29.5	17.0	0.5	17.1	41.0	2.0	40.7	29.0	1.0	28.3	58.0	2.0	57.8
K60-6-6S	良	17.0	0.5	17.2	11.0	0.5	11.5	45.0	2.0	43.5	17.0	0.5	16.6	56.0	2.0	55.0
K65-6-4	良	30.0	1.0	29.9	15.0	0.5	15.1	48.0	2.0	48.4	20.0	1.0	20.3	63.0	2.5	63.5
K70-6-6	良	30.0	1.0	30.0	15.0	0.5	15.0	53.0	2.0	54.2	20.0	1.0	20.0	68.0	2.5	69.2
K70-6-6P	良	25.0	1.0	24.7	16.0	0.5	16.5	51.0	2.0	50.6	27.0	1.0	26.7	67.0	2.5	67.1
K70-10-10	良	18.0	0.5	18.1	9.0	0.5	9.0	58.0	2.0	57.8	22.0	1.0	22.2	67.0	2.5	66.8
K74-6-6L	良	30.0	1.0	30.9	6.0	0.5	6.4	59.0	2.0	59.8	20.0	1.0	19.6	65.0	2.5	66.2
K80-4-4L	良	30.0	1.0	29.9	6.0	0.5	6.4	57.0	2.0	57.3	22.0	1.0	21.6	63.0	2.5	63.7
K80-6-6	良	30.0	1.0	29.0	15.0	0.5	15.0	63.0	2.5	64.0	20.0	1.0	19.8	78.0	2.5	79.0
K80-6-6L	良	30.0	1.0	31.0	6.0	0.5	6.5	65.0	2.5	66.1	20.0	1.0	19.7	71.0	2.5	72.6
旧K80-10-6	良	20.0	1.0	20.0	8.0	0.5	8.3	69.0	2.5	68.8	10.0	0.5	9.5	77.0	2.5	77.1

種類	項目 外観形状	K1			K2			K3			K4			全長		
		寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
K80-10-6	良	30.0	1.0	30.7	16.0	0.5	15.6	62.0	2.5	62.7	30.0	1.0	30.3	78.0	2.5	78.3
K80-10-10	良	18.0	0.5	17.7	9.0	0.5	9.4	68.0	2.5	67.8	22.0	1.0	22.1	77.0	2.5	77.2
K85-4-4L	良	30.0	1.0	29.9	6.0	0.5	6.4	64.0	2.5	64.0	22.0	1.0	21.6	70.0	2.5	70.4
旧K85-10-6	良	20.0	1.0	20.1	10.0	0.5	10.3	73.0	2.5	72.6	10.0	0.5	9.5	83.0	2.5	82.9
K85-10-6	良	30.0	1.0	29.6	16.0	0.5	15.6	67.0	2.5	67.7	30.0	1.0	30.1	83.0	2.5	83.3
K90-4-4L	良	30.0	1.0	30.1	6.0	0.5	6.4	69.0	2.5	69.3	22.0	1.0	21.7	75.0	2.5	75.7
K90-4-4S	良	30.0	1.0	29.8	33.0	1.0	32.5	55.0	2.0	55.3	27.0	1.0	26.9	88.0	2.5	87.8
K90-6-4	良	30.0	1.0	30.5	15.0	0.5	14.7	70.0	2.5	70.3	23.0	1.0	22.8	85.0	2.5	85.0
K90-10-6H	良	30.0	1.0	30.6	16.0	0.5	15.6	69.0	2.5	69.6	30.0	1.0	29.9	85.0	2.5	85.2
K90-10-6	良	20.0	1.0	19.5	15.0	0.5	15.1	70.0	2.5	70.8	23.0	1.0	23.2	85.0	2.5	85.9
K90-10-6L	良	30.0	1.0	29.5	15.0	0.5	15.2	70.0	2.5	70.6	23.0	1.0	23.3	85.0	2.5	85.8
K95-4-4S	良	30.0	1.0	29.5	33.0	1.0	32.7	60.0	2.5	59.8	27.0	1.0	26.9	93.0	3.0	92.5
K95-6-6L	良	30.0	1.0	30.8	6.0	0.5	6.4	75.0	2.5	75.6	20.0	1.0	19.7	81.0	2.5	82.0
K95-6-6S	良	30.0	1.0	29.6	17.0	0.5	16.8	76.0	2.5	75.6	29.0	1.0	28.4	93.0	3.0	92.4
K95-10-6	良	30.0	1.0	29.7	20.0	1.0	19.5	70.0	2.5	70.1	23.0	1.0	22.8	90.0	3.0	89.6
K95-10-6H	良	30.0	1.0	30.6	16.0	0.5	15.7	74.0	2.5	74.9	30.0	1.0	30.0	90.0	3.0	90.6
K95-10-10	良	30.0	1.0	30.8	20.0	1.0	19.7	70.0	2.5	69.4	25.0	1.0	24.3	90.0	3.0	89.1
K95-13-6	良	22.0	1.0	22.0	20.0	1.0	19.9	70.0	2.5	70.4	23.0	1.0	23.0	90.0	3.0	90.3
K95-13-6L	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	20.0	70.0	2.5	71.1	23.0	1.0	23.1	90.0	3.0	91.1
K95-13-13	良	30.0	1.0	30.6	18.0	0.5	18.5	72.0	2.5	71.7	23.0	1.0	22.9	90.0	3.0	90.2
K100-10-6H	良	30.0	1.0	30.5	16.0	0.5	15.6	79.0	2.5	79.4	30.0	1.0	30.2	95.0	3.0	95.0
K100-10-6P	良	25.0	1.0	24.5	15.0	0.5	15.5	81.0	2.5	80.1	25.0	1.0	24.8	96.0	3.0	95.6
K100-10-10	良	30.0	1.0	29.4	19.0	0.5	18.5	76.0	2.5	76.8	24.0	1.0	23.4	95.0	3.0	95.3
K100-13-10	良	22.5	1.0	22.8	15.0	0.5	14.7	75.0	2.5	76.0	41.5	2.0	41.5	90.0	3.0	90.7
K100-13-13	良	22.0	1.0	21.5	15.0	0.5	15.5	80.0	2.5	79.4	23.0	1.0	22.2	95.0	3.0	94.9
K105-6-6H	良	25.0	1.0	24.8	17.0	0.5	16.5	83.0	2.5	83.1	26.0	1.0	26.5	100.0	3.0	99.6
K110-4-4S	良	30.0	1.0	29.9	43.0	2.0	42.7	65.0	2.5	64.4	27.0	1.0	26.7	108.0	3.0	107.1
K110-6-6H	良	25.0	1.0	24.6	17.0	0.5	16.6	88.0	2.5	88.4	27.0	1.0	26.5	105.0	3.0	105.0
K110-10-6	良	30.0	1.0	29.8	20.0	1.0	19.4	85.0	2.5	84.7	23.0	1.0	22.7	105.0	3.0	104.1
K110-10-6H	良	30.0	1.0	30.5	16.0	0.5	15.6	89.0	2.5	89.2	30.0	1.0	30.2	105.0	3.0	104.8
K110-10-10	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	19.9	82.0	2.5	81.2	24.0	1.0	24.4	102.0	3.0	101.1
K110-13-6	良	22.0	1.0	21.9	20.0	1.0	20.4	85.0	2.5	85.2	23.0	1.0	23.1	105.0	3.0	105.6
K110-13-6L	良	30.0	1.0	29.7	20.0	1.0	19.8	85.0	2.5	84.1	23.0	1.0	23.0	105.0	3.0	103.9
K110-13-13	良	30.0	1.0	30.5	20.0	1.0	19.9	84.0	2.5	83.7	23.0	1.0	23.0	104.0	3.0	103.6
K115-6-6H	良	25.0	1.0	24.7	17.0	0.5	16.6	93.0	3.0	93.4	27.0	1.0	26.3	110.0	3.0	110.0
K120-6-6H	良	25.0	1.0	24.8	17.0	0.5	16.6	98.0	3.0	98.1	27.0	1.0	26.5	115.0	3.0	114.7
K120-10-6H	良	30.0	1.0	30.5	16.0	0.5	15.6	99.0	3.0	99.4	30.0	1.0	30.2	115.0	3.0	115.0
K120-10-10	良	30.0	1.0	30.7	20.0	1.0	19.8	95.0	3.0	94.6	24.0	1.0	24.3	115.0	3.0	114.4
K120-13-10	良	22.5	1.0	22.8	15.0	0.5	14.7	95.0	3.0	96.5	41.5	2.0	41.7	110.0	3.0	111.2
K120-13-13	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	20.1	95.0	3.0	95.5	23.0	1.0	23.3	115.0	3.0	115.6
K125-4-4S	良	30.0	1.0	29.8	48.0	2.0	47.4	75.0	2.5	75.1	27.0	1.0	26.6	123.0	3.0	122.5
K125-10-6	良	30.0	1.0	29.7	20.0	1.0	19.7	100.0	3.0	99.1	23.0	1.0	22.4	120.0	3.0	118.8
K125-13-6	良	22.0	1.0	21.8	20.0	1.0	20.1	100.0	3.0	99.5	23.0	1.0	23.3	120.0	3.0	119.6
K125-13-6L	良	30.0	1.0	30.0	20.0	1.0	19.5	100.0	3.0	99.1	23.0	1.0	23.0	120.0	3.0	118.6
K130-10-10	良	30.0	1.0	30.7	20.0	1.0	20.0	105.0	3.0	105.3	25.0	1.0	24.8	125.0	3.0	125.3
K130-13-10	良	22.5	1.0	22.5	15.0	0.5	14.7	105.0	3.0	106.2	41.5	2.0	41.6	120.0	3.0	120.9
K130-13-13	良	30.0	1.0	30.1	20.0	1.0	19.9	105.0	3.0	105.0	23.0	1.0	23.0	125.0	3.0	124.9
K135-10-6H	良	30.0	1.0	30.1	16.0	0.5	15.9	114.0	3.0	114.4	30.0	1.0	29.6	130.0	3.0	130.3
K145-10-6H	良	30.0	1.0	30.4	16.0	0.5	15.7	124.0	3.0	124.4	30.0	1.0	29.4	140.0	3.0	140.1
K150-10-10	良	30.0	1.0	30.6	20.0	1.0	19.7	125.0	3.0	124.3	25.0	1.0	24.4	145.0	3.0	144.0
K150-13-10	良	22.5	1.0	22.8	15.0	0.5	14.7	125.0	3.0	126.5	41.5	2.0	41.6	140.0	3.0	141.2
K150-13-13	良	30.0	1.0	30.6	20.0	1.0	20.4	125.0	3.0	124.7	23.0	1.0	22.9	145.0	3.0	145.1