成形材料試験成績表

令和8年　10月度

株式会社 未来樹脂

〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-38-4
三鷹産業プラザ5F
TEL:0422-70-4201　FAX:0422-43-1021

成形材料名：ポリエチレン

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度	JIS K 7112	kg/m^3	942 以上	963
ﾒﾙﾄﾌﾛｰﾚｰﾄ	JIS K 7210	g/10min	1.5 以上 6.0 未満	5.2
引張降伏強さ	JIS K 7161	MPa	19.61 以上	27.78
ﾃﾞｭﾛﾒｰﾀD硬さ	JIS K 7215	H_DD	60 以上	64
ﾋﾞｶｯﾄ軟化点	JIS K 7206	℃	105 以上	127


［備考］ 本表は、材料メーカー報告および社内測定結果によるもので、当社製品の成形材料です。

鉄筋コンクリート製品用プラスチックスペーサ（B形スペーサ）試験成績表


令和 8年10月度

株式会社 未来樹脂

〒181-0013 東京都三鷹市下連雀 3-38-4
三鷹産業プラザ5F
TEL:0422-70-4201　FAX:0422-43-1021



形状A



形状B

項目 / 種類	外観形状	形状	寸法規格値及び許容差 (mm)											
			（厚さ） T１				（厚さ） T２				（巾） W			
			規格値	許容差	測定値		規格値	許容差	測定値		規格値	許容差	測定値	
					最大	最小			最大	最小			最大	最小
			mm	±	mm	mm	mm	±	mm	mm	mm	±	mm	mm
B20－3	良	A	10.0	0.5	9.9	9.6	6.0	0.5	5.9	5.7	20.0	1.0	20.1	19.6
B25－3	良	A	10.0	0.5	10.0	9.9	6.0	0.5	6.0	5.9	20.0	1.0	20.4	20.3
B31－4	良	A	10.0	0.5	9.8	9.5	6.0	0.5	5.7	5.6	30.0	1.0	29.4	29.2
B31－5	良	A	10.5	0.5	10.5	10.2	6.0	0.5	6.1	5.7	43.0	1.0	42.6	42.4
B35－4	良	A	10.0	0.5	10.1	9.7	6.0	0.5	5.8	5.5	29.0	1.0	29.0	28.7
B35－5	良	A	11.0	0.5	11.1	10.9	6.0	0.5	6.1	5.8	43.0	1.0	42.9	42.7
B40－5	良	A	12.0	0.5	12.0	11.7	6.0	0.5	5.8	5.7	46.0	1.0	46.6	46.3
B45－5	良	A	11.0	0.5	11.1	10.9	6.0	0.5	5.8	5.6	43.0	1.0	42.6	42.4
B70－6	良	B	15.5	0.5	15.7	15.6	10.0	0.5	9.8	9.6	45.0	1.0	44.7	44.6
B80－6	良	B	15.5	0.5	15.4	15.2	10.0	0.5	9.9	9.8	45.0	1.0	44.9	44.8