成形材料試験成績表

令和8年　10月度

株式会社 未来樹脂

〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-38-4
三鷹産業プラザ5F
TEL:0422-70-4201　FAX:0422-43-1021

成形材料名：ポリエチレン

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度	JIS K 7112	kg/m^3	942 以上	963
ﾒﾙﾄﾌﾛｰﾚｰﾄ	JIS K 7210	g/10min	1.5 以上 6.0 未満	5.2
引張降伏強さ	JIS K 7161	MPa	19.61 以上	27.78
ﾃﾞｭﾛﾒｰﾀD硬さ	JIS K 7215	H_DD	60 以上	64
ﾋﾞｶｯﾄ軟化点	JIS K 7206	℃	105 以上	127


［備考］ 本表は、材料メーカー報告および社内測定結果によるもので、当社製品の成形材料です。

ヒューム管W鉄筋用スペーサ試験成績表

令和 8年10月度

株式会社 未来樹脂

〒181-0013 東京都三鷹市下連雀 3-38-4
三鷹産業プラザ5F
TEL:0422-70-4201　FAX:0422-43-1021



項目 / 種類	外観形状	(ピッチ)P			(全長)L			(幅)W		
		寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値	寸法	許容差	測定値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
HW－30	良	30.0	1.0	30.3	54.0	2.0	53.8	16.0	0.5	16.2
HW－35	良	35.0	1.0	35.4	59.0	2.0	58.5	16.0	0.5	16.1
HW－40	良	40.0	2.0	40.2	64.0	2.5	63.5	16.0	0.5	16.0
HW－45	良	45.0	2.0	44.9	69.0	2.5	68.7	16.0	0.5	16.1
HW－50	良	50.0	2.0	50.6	74.0	2.5	73.8	16.0	0.5	15.7
HW－60	良	60.0	2.5	60.5	84.0	2.5	83.2	16.0	0.5	16.5
HW－65	良	65.0	2.5	65.9	89.0	2.5	88.8	16.0	0.5	15.6
HW－80	良	80.0	2.5	80.9	104.0	3.0	104.0	16.0	0.5	16.2
HW－85	良	85.0	2.5	84.2	109.0	3.0	108.3	16.0	0.5	16.0